

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 01 / Juli 2013

1. Byggevareretype:

Portlandcement EN 197-1

2. Byggevareridentifikation:

AALBORG WHITE[®] cement

Portlandcement CEM I 52,5 R - SR5 (EA)

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Anvendes til fremstilling af beton, mørtel mv.

4. Fabrikantens navn og adresse:

Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

System 1+

7. Notificeret Organ's opgave:

Notificeret produktcertificeringsorgan Bureau Veritas Certification,
Identifikationsnummer 0615 - har udført

bestemmelse af produkttyperne på grundlag af prøvning, prøveudtagning og den indledende inspektion af fabriksanlæggets produktionskontrol, den løbende overvågning, overensstemmelse og evaluering af fabrikkens produktionskontrol, og har udstedt overensstemmelsescertifikat/ydeevneerklæring.

Senest opdateret: 2013-06-30



8. Deklareret ydeevne

Alle egenskaber for Portlandcement CEM I 52,5 R - SR5 (EA) iht. standarden er opfyldt.

Egenskaber	Deklarerede værdier	Krav i DS/EN 197-1
1-døgnsstyrke	18 - 24 MPa	Ingen
2-døgnsstyrke	36 - 44 MPa	≥ 30 MPa
7-døgnsstyrke	53 - 65 MPa	Ingen
28-døgnsstyrke	66 - 76 MPa	≥ 52,5 MPa
Begyndende afbinding	90 - 150 min	≥ 45 min
Glødetab	≤ 1 %	≤ 5,0 %
Uopløselig rest	≤ 0,3 %	≤ 5,0 %
Sulfat som SO ₃	1,8 - 2,3 %	≤ 3,5 %
Chlorid	≤ 0,04 %	≤ 0,10 %
Vandopløseligt chromat	≤ 2 mg/kg	≤ 2 mg/kg (Krav i EU Direktiv 2003/53/EC)
Refleksion (DIN 5033)	85 - 89,5 %	Ingen
Absolut densitet	3090 - 3190 kg/m ³	Ingen

For hver egenskab er angivet et variationsområde, som er fastlagt således, at sandsynligheden for, at en værdi falder udenfor, er mindre end 5 %.

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Aalborg, den 30. juni 2013

Underskrevet for og på vegne af producenten af:



.....
 Birgit Jensen, Kvalitets- og Arbejdsmiljøchef, Aalborg Portland A/S

Væsentlig egenskab iht. DS/INF 135	Deklareret værdi	Krav
Alkaliindhold	≤ 0,3 %	≤ 0,4 %

Senest opdateret: 2013-06-30

